

EXPERT 25GM - 250g/m² glänzende-matte Polyesterfolie

AppFactory Expert 25GM ist eine 1s-glänzende, 1s-matte Polyesterfolie, 188µm dick, einseitig glänzend und einseitig matt, beidseitig bedruckbar. Das Produkt wurde für Laser-/Trockentoner-Druckverfahren optimiert.

Physikalische Eigenschaften:

EIGENSCHAFT	WERT	MAßEINHEIT	TESTVERFAHREN
Dicke	188 +/- 5	µ	elektronischer Mikrometer
Grammatur	256 +/- 5	g/m ²	interne Testmethode
Opazität	>99	%	TAPPI T519
Weißgrad	glänzend > 120 matt > 140	N/A	ASTM E313 DCI Spectraflash (D65, 10° observer, UV incl.)
Oberflächenglanz 60°	glänzend > 80 matt < 4	%	BYK Gardner
Schrumpf	MD < 1.3 TD < 0.4	%	5 Minuten @ 150°C (297mm Länge)
Reißfestigkeit	MD 14 TD 15	KgF/mm ²	ASTM D882-83
Dehnfähigkeit bis Bruch	MD 115 TD 90	%	ASTM D882-83
Schmelzpunkt	250	°C	ASTM E794-85
Temperaturbereich Anwendung	-40 to +120	°C	interne Testmethode



Druckmaschinen:

Spezifisch entwickelt und somit besonders geeignet für Laser-Druckmaschinen-, LED- und Thermotransfer Drucker. Einfarbig, mehrfarbig und duplex bedruckbar. Sie werden gebeten, Ihre optimale Druckeinstellung und Papierführung auszuwählen. Bitte berücksichtigen Sie dabei Dicke und Gewicht des Materials. Die Oberfläche ist auch für den Siebdruck und den Offsetdruck mit oxidativ trocknenden Farben geeignet.

Anwendungen und Eigenschaften:

Das Material hat eine matte-glänzende Optik und lässt sich beidseitig mit sehr guter Farbhafung und Auflösung bedrucken.

- ✓ wasserfest, abwaschbar, stanzbar, hochwertig
- ✓ Besonders geeignet für Fotoalben, Mitgliederkarten und Pflanzenstäbe.
- ✓ Das Material muss nicht mehr überlaminiert werden.

Formate	Bogen/Packung
A4	100/500
A3	100/250
SRA3	100/250

Empfohlene Bedingungen:	
Verarbeitung	10°C - 30°C, 40% - 55% RH
Lagerung	10°C - 20°C, 20% - 55% RH
Lebensdauer	24 Monate nach Lieferung (bei empfohlener Lagerung)

BITTE BEACHTEN: Alle hier aufgeführten Informationen entsprechen unserem besten Wissen, sind aber rechtlich unverbindlich. Wir übernehmen keinerlei Haftung für Elnwände, die gegen diese Informationen erhoben werden könnten. Sie sind aufgefordert, die Eignung unseres Materials sowohl für Ihren Prozess als auch für die Anwendung mit gebührender Sorgfalt zu prüfen. Wir übernehmen keine Gewährleistung oder Haftung, die aus der Verarbeitung oder dem Gebrauch unseres Materials entstehen könnten.